

Nazwa: **Klej kontaktowy**

Pojemność	20 ml	325 ml	625 g
Stock no.	R-266	R-017	R-874

OPIS

Klej kontaktowy jest klejem jednoskładnikowym na bazie polichloroprenów rozpuszczonych w rozpuszczalnikach organicznych. Charakteryzuje go bardzo mocny tzw. „szybki chwyt”, dlatego pozwala na szybkie łączenie elementów. Łączy trwałą i elastyczną spoiną różne materiały gospodarstwa domowego oraz elementy przemysłu motoryzacyjnego, które narażone są na drgania np. tapicerki samochodowe. Dzięki odpowiedniej lepkości może być stosowany do powierzchni pionowych (nie spływa). Klej wykazuje odporność na wodę i wyższe temperatury, przez co może być używany również do zabezpieczania krawędzi elementów drewnianych przed wilgocią. Produkt nie zawiera szkodliwego toluenu i cykloheksanu.

Cechy:

- elastyczny
- szybki chwyt
- wodoodporny
- nie spływa z powierzchni pionowych
- odporny na zmienne temperatury
- odporny na warunki atmosferyczne
- do wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera toluenu ani cykloheksanu

ZASTOSOWANIE

Materiały: skóra, guma, filc, drewno, twardy PVC, ABS, melamina, tekstylia, metale

Przykłady zastosowania:

- montaż uszczelek gumowych
- montaż elementów dźwiękoszczelnych i płyt akustycznych
- przyklejanie taśm fornirowych na krawędzi i łukach płyt wiórowych
- zabezpieczanie elementów drewnianych i sklejek przed wilgocią
- podklejanie tapicerek samochodowych
- podklejanie wykładzin
- klejenie tkanin obiciowych do różnych podłoży



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- **CZYTE**
Oczyść klejone powierzchnie tak aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Aby poprawić siłę spajania klejonych elementów, przetrzyj je lekko papierem ściernym, a następnie dokładnie odpyl i przemyj Odtłuszczaczem Technicznym lub Zestawem Czyszczącym marki Technicqll.
- **SUCHE**
Osusz oczyszczone powierzchnie.

WARUNKI

- Suche i ciepłe otoczenie przyspiesza, natomiast niska temperatura opóźnia proces parowania rozpuszczalnika (dogodna temperatura to powyżej 18°C)

UŻYCIE

1. Nanieś klej na obydwie powierzchnie i rozprowadź go równomiernie.
 - Klej rozprowadź za pomocą pędzla o krótkim włosiu lub szpachelki zębatej.
2. Odczekaj do odparowania rozpuszczalników (w temperaturze 18°C - około 10 min)
 - Klej powinien być suchy dotykowo.
 - Materiał o dużych porach lub szczególnie chłonny można ponownie pokryć klejem (po wyschnięciu pierwszej warstwy).
3. Mocno dociśnij klejone elementy
 - O jakości połączenia decyduje siła docisku, a nie czas. Elastyczne elementy można ostukiwać młotkiem gumowym. W przypadku łączenia większych elementów zaleca się stosowanie ścisków lub pras (minimalne ciśnienie powinno wynosić 0.5 N/mm²)
 - Po dociśnięciu korekta nie jest już możliwa.

PORADY I UWAGI

- Produkt używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Łatwopalność oraz uwalnianie się dużych ilości oparów rozpuszczalników ograniczają zakres stosowania produktu do miejscowych i punktowych napraw. Nie używaj kleju do kładzenia wykładzin.
- Narzędzia oraz świeże plamy zmyj rozpuszczalnikiem np. benzyną (przed zastosowaniem sprawdź działanie rozpuszczalnika na podłożu).
- Klej nie nadaje się do klejenia elementów wykonanych z PP, PE, teflonu i polistyrenu. W przypadku klejenia miękkiego PVC i sztucznej skóry może dochodzić do odkształceń, dlatego polecamy w tym przypadku wykonać próbę w niewidocznym miejscu lub zastosować Klej do butów lub Klej do Miękkiego PVC marki Technicqll.



DANE TECHNICZNE

Baza:	kauczuk polichloroprenowy + dodatek żywic syntetycznych
Kolor kleju:	bursztynowy
Kolor spoiny:	bursztynowy
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	0,89 g/cm ³
Czas otwarty:	10 min.
Czas pełnego utwardzania:	12 h
Odporność na temperaturę:	-30°C ÷ 80°C
Lepkość (25°C):	2400 mPas
Zużycie (przy jednokrotnym nakładaniu):	200-300 g/m ²

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Chroń przed wilgocią i mrozem.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczony na zgięciu tuby lub na naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051000266 (20ml) 5902051000017 (325ml) 5902051000874 (625g)

