

Nazwa: **Klej do gumy**

Pojemność	20 ml		
Stock no.	R-310		

OPIS

Jednoskładnikowy, łatwy w użyciu klej na bazie naturalnego kauczuku. Do łączenia elementów wykonanych z gumy, materiałów powlekanych i gumo-pochodnych. Klej jest bardzo elastyczny i rozciągliwy, przez co jest polecany wszędzie tam, gdzie naprawiane elementy pracują na zginanie i są poddawane rozciąganiu np. dętki rowerowe. Dzięki dużej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, spoina zachowuje parametry wytrzymałościowe zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Nie zawiera szkodliwego toluenu i cykloheksanu. Do produktu dołączone są łatki z gumy wulkanizowanej do naprawy dętek lub nieszczelnych węży gumowych.

Cechy:

- elastyczny
- rozciągliwy
- wodoodporny
- odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- odporny na zmienne temperatury
- do wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera toluenu ani cykloheksanu

ZASTOSOWANIE

Materiały: guma, materiały powlekane i gumo-pochodne

Przykłady zastosowania:

- naprawa dętek rowerowych
- naprawa niskociśnieniowych węży gumowych
- naprawa materaców pneumatycznych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- CZYSTE
Oczyszczyć klejone powierzchnie tak aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Aby poprawić siłę spajania klejonych elementów, przetrzyj je lekko papierem ściernym, a następnie dokładnie odpyl i przemyj Odtłuszczaczem Technicznym lub Zestawem Czyszczącym marki Technicqll.
- SUCHA
Osusz oczyszczone powierzchnie.

W celu zaklejenia pęknięć lub otworów w gumie dotnij łatkę z dołączonej do produktu gumy tak, aby zakrywała uszkodzoną powierzchnię z min. jednocentymetrowym naddatkiem.



WARUNKI

- Suche i ciepłe otoczenie przyspiesza, natomiast niska temperatura opóźnia proces parowania rozpuszczalnika (dogodna temperatura to powyżej 18°C).

APLIKACJA

1. Nałóż klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadź.
 - Rozprowadź klej używając końcówki dozującej lub pędzla.
2. Odczekaj około 10 min.
 - Tyle czasu potrzeba na odparowanie rozpuszczalnika w temperaturze pokojowej. Klej powinien być suchy w dotyku.
 - W przypadku materiałów porowatych po podsuszeniu pierwszej warstwy, nałóż klej повторно i ponownie odczekaj.
3. Mocno dociśnij klejone elementy do siebie.
 - Wytrzymałość połączenia zależy od siły docisku, dlatego jeżeli masz taką możliwość, dociśnij klejony element cięższym elementem, umieść w imadle lub w ścisisku stolarskim.
4. Pozostaw na 12 godzin, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.

PORADY I UWAGI

- Narzędzia oraz świeże plamy zmyj rozpuszczalnikiem, a zaschnięty klej usuń mechanicznie.
- W trakcie czynności związanych z klejeniem jak i odparowaniem rozpuszczalnika, zapewnij odpowiednią wentylację.

DANE TECHNICZNE

Baza:	kauczuk naturalny
Kolor kleju:	słomkowy
Kolor spoiny:	słomkowy
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	0,7 g/cm ³
Lepkość (Kubek Forda 6 mm/50cm ³ , temp.20°C)	50-80s
Czas otwarty:	10 min.
Czas pełnego utwardzania:	12 h
Odporność na temperaturę:	-30°C ÷ 70°C
Zawartość suchej masy:	8%
Zużycie przy jednokrotnym nałożeniu:	100g/m ²

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Chronić przed wilgocią i mrozem.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Okres ważności produktu oraz numer partii umieszczony na zgięciu tuby.
-



DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051000310



Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208